

PE 220 Plus

Cod. Art. 001220PE



Composizione:

Geomembrana impermeabile in Polietilene armato, con supporto base in HDPE.

Caratteristiche particolari:

Tessuto in LDPE laminato, con supporto interno nero per una migliore resistenza ai raggi UV, costruzione del supporto molto fitta per avere una buona resistenza alla trazione e allo strappo, peso elevato e trattamento raggi UV della laminatura.

Applicazioni:

Edilizia, industria, agricoltura, coperture impermeabilizzanti temporanee anti percolato per discariche, coperture impermeabilizzanti permanenti per messa in sicurezza o chiusura di discariche, bonifiche e messa in sicurezza di siti inquinati ed aree contaminate, coperture di stoccaggi, piattaforme e depositi di rifiuti, cumuli e biopile di terreni inquinati, letti di trattamento biologico ed opere idrauliche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME

Supporto di base	Polietilene HDPE	
Spalmatura	Doppio strato LDPE 2 lati	
Resistenza alla trazione	Ordito: 20 KN/m Trama: 20 KN/m	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: 200 N Trama: 200 N	DIN 53363
Peso del tessuto	Ca 220 gr/mq	EN 1849/2
Resist. al punzonamento statico	2500 N	
Spessore	0,40 mm	
Permeabilità al vapor d'acqua	0,94 gr/mq x 24h	
Coefficiente di permeabilità	1,47 x 10 ⁻¹⁴ m/sec	
Permeabilità al gas (metano)	128 cmc / (mq x 24h x atm)	
Resistenza delle presaldature	Rottura fuori giunto	
Resistenza agli UV	Stabilizzata	
Resistenza al caldo	+ 70° C	
Resistenza al freddo	- 30° C	
Note		

COLORI



STANDARD DI PRODUZIONE

Altezza bobine	cm 205,00
Lunghezza bobine	Ca 100,00/150,00 mtl
Misure teli	Presaldati fino a mq 3000,00 cadauno

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.

I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2013

Teloni Lence

S.S. 99 km 3,300 - 70022 Altamura (Ba) - Tel. +39 080.3147416 - Fax +39 080.3104006 - P. IVA 07252480723

www.telonilence.it - info@telonilence.it